

## Sigma DekoGrund LF



### I. WERKSTOFFBESCHREIBUNG

<i>Produktaussage:</i>	Sigma DekoGrund LF ist ein verarbeitungsfertig eingestellter, wasserbasierter, lösemittelfreier Tiefgrund für innen und außen.
<i>Verwendungszweck:</i>	Zur Untergrundvorbereitung von festen, (normal) saugenden mineralischen Untergründen für Beschichtungsaufbauten aller Art auf Kunststoffdispersionsbasis. Hervorragende Egalisierung und Minderung der Saugfähigkeit sowie Verfestigung von Untergründen. Besonders geeignet für mineralische Putze, fest haftende, leicht verwitterte Altanstriche, Kunstharzputze, Gipskartonplatten etc.
<i>Eigenschaften:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– gebrauchsfertig eingestellt für schnelle und einfache Verarbeitung</li> <li>– sehr guter Grundiereffekt</li> <li>– lösemittelfrei</li> <li>– umweltfreundlich</li> </ul>
<i>Farbtöne:</i>	Farblos
<i>Verdünnung:</i>	Gebrauchsfertig eingestellt, unverdünnt anwenden
<i>Verpackungsgröße:</i>	10 Liter

### II Technische Daten

<i>Form:</i>	Flüssig
<i>Dichte:</i>	1,0 g/ccm
<i>Verbrauch:</i>	Ca. 150 ml/m <sup>2</sup> je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrundes. Exakte Verbrauchsmengen sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.
<i>Trockenzeit:</i>	Nach 6 Stunden überstreichbar bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte
<i>Lagerung:</i>	Kühl und frostfrei

# Technisches Merkblatt

## III Verarbeitungshinweise

<b>Untergrund- vorbehandlung:</b>	Der Untergrund muss trocken, fest, frei von Verschmutzungen und trennenden Substanzen sein. Untergrund und vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Schichten restlos entfernen. Beiputzstellen flutieren mit Mehrfachfluat. Mikroorganismenbefall behandeln mit Sigma Fungisol.
<b>Verarbeitung:</b>	Streichen.
<b>Verarbeitungs- bedingungen:</b>	Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur mindestens + 5° C und max. 80 % rel. Luftfeuchte.
<b>Beschichtungsaufbau:</b>	<b>Grundbeschichtung</b> Mit Sigma DekoGrund LF unverdünnt.  <b>Zwischen- und Schlussbeschichtung:</b> Weitere Bearbeitung mit allen Sigma Innenwand- und Fassadenfarben.
<b>Reinigung der Werkzeuge:</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Besonders zu beachten:</b>	VOB Teil C, DIN 18363 Abschnitt 2 und 3 sowie die BFS-Merkblätter der in Frage kommenden Arbeitsbereiche.

## IV Sonstige Hinweise

	Entsorgungshinweise und Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Produkt-Code:</b>	BSW10

## V. PRODUKTDEKLARATION NACH VDL - RL01

<b>Enthält:</b>	Styrolacrylatdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnr. +49-234-869-0)
-----------------	---

*Diese Angaben über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrungen. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Bei Erscheinen einer durch techn. Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.*

Textfassung: Januar 2022